

Placrylat-Einschichtlack

(Однослойный ПУ-АК двухкомпонентный лак быстрого высыхания)

Номер материала	77683.X
Область применения	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность. Однослойный грунт-лак с хорошей механической устойчивостью и светостойкостью. Создает приятную шероховатую поверхность. Устойчива согласно DIN 68 861, часть 1, гр. 1Б. Для отделки мебели и древесины.

Описание	Двухкомпонентный полиуретановый грунт-лак на базе акриловых смол
Цвет	Бесцветный
Глянец (60°)	5-90 %
Система смешивания	100 вес. частей лака 10 вес. частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.5
Разбавление	Разбавитель Plathan № 77695.1
Метод нанесения	Распыление
Жизнеспособность смеси при 20° C	6-8 ч
Исходная вязкость	20-30 s DIN 53 211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 18-30 s DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	100-120 г/м ² как грунтовое покрытие 80-100 г/м ² как финишный лак
Время высыхания	10 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 30 мин. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания. Транспортировка – примерно через 5 часов
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.