

Placrylat-Einschichtlack

(Однослойный финишный ПУ грунт-лак быстрого высыхания)

Номер материала	77684.1-20
Область применения	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность. Однослойный финишный грунт-лак с хорошим наполнением. Хорошая механическая устойчивость и отличная светостойкость. Создает приятную шероховатую трудновоспламеняющуюся поверхность. Устойчива согласно DIN 68 861, часть 1, гр. 1Б. Для отделки мебели и древесины.

Описание	Двухкомпонентный полиуретановый грунт-лак на базе акриловых смол
Цвет	Бесцветный
Глянец (60°)	5-90 %
Система смешивания	100 вес. частей лака 8 вес. частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.1
Разбавление	Разбавитель Plathan № 77695.1 или № 77695.2
Метод нанесения	Распыление, облив
Жизнеспособность смеси при 20° C	24 часа
Исходная вязкость	20-30 s DIN 53 211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 18-22 s DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	80-100 г/м ²
Время высыхания	10 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 30 мин./ 20°С -> межслойная сушка 60 мин. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания. Транспортировка – примерно через 5 часов
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.