

## Placrylat- Überzugslack (Лак финишный быстросыхающий)

<b>Номер материала</b>	77684.30-50
<b>Область применения</b>	Финишный лак для мебели и дерева. Создает очень приятную устойчивую поверхность. Покрытие соответствует требованиям DIN 68 861, часть 1, гр. 1Б. Трудновоспламеняющаяся поверхность, отличная светостойкость.

<b>Описание</b>	Двухкомпонентный полиуретановый лак на базе акриловых смол
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Глянец, 60°</b>	5-90% GE
<b>Система смешивания</b>	100 вес.частей лака Placrylat- Überzugslack, 5 вес.частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.1
<b>Разбавление</b>	Разбавитель Plathan № 77695.1 или № 77695.2
<b>Метод нанесения</b>	Распыление
<b>Жизнеспособность смеси при 20° C</b>	24 часа
<b>Исходная вязкость</b>	16-25 s DIN 53211 / 4 мм
<b>Рабочая вязкость</b>	В зависимости от метода нанесения 17-25 s DIN 53211 / 4 мм
<b>Рекомендуемый расход</b>	80-100 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	10 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 30 мин. / 20°С -> условное шлифование 60 мин. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
<b>Срок годности</b>	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.  
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.