

## **Plathan – Feinschlifflack** (Мелкошлифующийся ПУ-ПЭ грунт-лак)

<b>Номер материала</b>	<b>77685.1</b>
<b>Область применения</b>	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность.  Быстровысыхающий мелкошлифовальный грунт-лак с хорошим наполнением для закрытопористой лакировки дерева. Особенно пригоден для пористого дерева и фанеры.

<b>Описание</b>	Двухкомпонентный полиуретановый грунт-лак на базе полиэфирных смол
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Сухой остаток</b>	Примерно 43% DIN 53 216
<b>Система смешивания</b>	100 вес. частей лака 50 вес. частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.9
<b>Разбавление</b>	Разбавитель Plathan № 77695.1 или № 77695.2 при необходимости
<b>Метод нанесения</b>	Распыление
<b>Жизнеспособность смеси при 20° C</b>	2 часа
<b>Исходная вязкость</b>	70-75 s DIN 53 211 / 4 мм
<b>Рабочая вязкость</b>	Как вязкость смешивания (примерно 20 сек DIN 53211 / 4 мм)
<b>Рекомендуемый расход</b>	100-140 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	20 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 3 час. / 20°С -> межслойное шлифование 6 час. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
<b>Срок годности</b>	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 6 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний. Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.