

## Placrylat-Decklack (Эмаль финишная ПУ-АК разного глянца)

<b>Номер материала</b>	<b>77688.X</b>
<b>Область применения</b>	Финишная эмаль для мебели и дерева, имеет очень приятную и устойчивую трудновоспламеняющуюся поверхность. Покрытие соответствует нормам DIN 68 861, часть 1, гр. 1Б. Замечательная светостойкость. Быстрое высыхание

<b>Описание</b>	Двухкомпонентная полиуретан-акрилатная эмаль
<b>Цвет</b>	Разные цвета
<b>Глянец, 60°</b>	Разный
<b>Система смешивания</b>	100 вес.частей эмали 10 вес.частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.1
<b>Разбавление</b>	Разбавитель Plathan № 77695.1 или № 77695.2
<b>Метод нанесения</b>	Распыление, облив
<b>Жизнеспособность смеси при 20° С</b>	24 часа
<b>Исходная вязкость</b>	40 сек DIN 53211 / 4 мм
<b>Рабочая вязкость</b>	В зависимости от метода нанесения 20-25 s DIN 53211 / 4 мм
<b>Рекомендуемый расход</b>	80-120 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	20 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 60 мин. / 20°С -> высыхание на ощупь При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания. Транспортировка при нормальном нанесении возможна примерно через 24 часа
<b>Срок годности</b>	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать. Начатые емкости тщательно закрывать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний. Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.