

1K-Plathan-SH-Lack

(Лак-грунт кислотного отверждения финишный)

Номер материала	77693.1-.20
Область применения	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность. Лак-грунт с хорошим наполнением, гапстикой, эластичностью и устойчивостью против царапин. Покрытие соответствует требованиям DIN 68 861, часть 1, гр. 1Б. Для лакировки дерева и мебели

Описание	Лак кислотного отверждения на базе синтетических смол
Цвет	Бесцветный
Глянец, 60°	Разный
Разбавление	Разбавитель Plathan SH-лаков № 77695.90 или разбавитель Plathan № 77695.2
Метод нанесения	Распыление, окунание
Исходная вязкость	20-35 s DIN 53211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 18-35 s DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	80-100 г/м ²
Время высыхания	15 мин. / 20°C -> высыхание от пыли 45 мин. / 20°C -> межслойная сушка и шлифование 90 мин. / 20°C -> шлифование Полное отвердевание достигается при нормальной толщине нанесенного лака спустя примерно 24 ч при комнатной температуре. При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний. Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.