



Farben für Profis

Buntsteinputz

Декоративная смолянисто-синтетическая штукатурка с подкрашенными каменными гранулатами с яркими цветными тонами для внутренних работ.

Свойство материала: штукатурка на основе силиконной смолы с подкрашенными каменными гранулатами

Область применения: для внутренних стен с большими требованиями, таких как подъезды, приемные, коридоры итд.

Цветовой тон: 6 цветовых тонов по образцовой карте для штукатурок – ZERO Putzmusterkarte

Степень глянца: шелковисто - матового глянца

Связывающая основа: специальная дисперсия силиконной смолы

Размер зерна: прим. 2 мм

Основные свойства: с высокой устойчивостью против стирания, светостойкая, со слабым натяжением, с диффузионной способностью, декоративна, легкая в эксплуатации, с слабым запахом, автоматически не размешивать

Время высыхания: в зависимости от температуры и влажности воздуха и от размера зерна прим. Через 24 часа

свободна от склеивания, конечная твердость через 7-10 дней

Растворитель: водой

Способ применения: наносить стальной нержавеющей кельмой и равномерно затереть

Расход материала: прим. 4-4,5 кг/м² Точный расход, особенно для больших проектов, установить пробным покрытием на объекте

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте. Начатую емкость хорошо закрыть.

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 25 кг пластмассовое ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: 2.4.1

для исполнения Абзац 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1.1

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить. Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Статические трещины обрабатывать согласно предписаниям (включая сеточную ткань). Песчаные основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Основания с несущей способностью прогрунтовать смесью 1:1 ZERO Fassadengrund и Fassadengrundhärter. Неровности уровнять с ZERO Glätt + Roll

Промежуточное покрытие: ZERO Füllfarbe – заполняющее покрытие или ZERO Streichputz по рекомендации цветового тона на образцовой карте для штукатурок

Штукатурное покрытие: ZERO Buntsteinputz наносить стальной нержавеющей кельмой и затереть

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция теряет значение.