



HEALTHTEC M / SG

Памятка с техническими данными

Рыночное название:	HealthTec M /SG
Вид материала:	Антимикробная внутренняя матовая/шелковисто-гляnceвая краска
Область использования:	Для всех внутренних поверхностей с повышенными нагрузками, например, во врачебных помещениях, больницах, домах для престарелых, школах, детских садах, а также в бытовых помещениях. Безопасно для использования в помещениях, в которых изготавливаются или обрабатываются продукты питания
Цветовой тон:	Белый
Основа связующего вещества:	Специальная дисперсия синтетической смолы с хлоридом серебра.
Удельный вес:	Ок. 1,4 +/- 0,2
Свойства:	Проверенная антимикробная активность, усиленное противодействие в отношении к MRSA стафилококку Augus (штамм золотистого стафилококка, устойчивый к метициллину) и Escherichia coli. Хорошая покрывающая способность, легкость переработки, свободна от вредных веществ, растворителей и пластификаторов, стойкая к дезинфекционным материалам согласно экспертизе.
Данные согласно DIN EN 13 300:	Стойкость к мокрому истиранию: класс 1; контраст/кроющая способность: класс 1 при покрытии 140 мл/м ² или ок. 7,1 м ² /л; степень глянца: Матовый без блеска (P)/шелковисто-гляnceвый (SG); максимальный размер зерен: малый (<100 мкм)
Подходящая паста для тонирования:	Краска для тонирования торгового качества или тонирование посредством установки для тонирования ZERO MiX
Продолжительность сушки:	2 - 3 часа в зависимости от температуры и влажности воздуха. Окончательный набор твердости через 28 дней.
Разбавление:	Вода
Вид обработки:	Окраска кистью или роликом, напыление
Температура обработки:	Минимум 5 °C для воздуха и грунта
Хранение:	В прохладном месте, но не при минусовых температурах. Начатую емкость хорошо закрывать
Чистка инструментов:	Сразу же после использования, с водой и мылом
Упаковка:	Пластмассовые овальные ведра на 12,5 л
Структура системы	Обратить особое внимание: VOB, часть C, DIN 18363
Подготовка грунта:	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, без осыпающихся красочных слоев. Места с новой штукатуркой нейтрализовать фторсиликатом и дополнительно промыть. Осыпающиеся, сильнонапитывающие основания и гипсовую штукатурку обработать грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащей растворитель. Обычные грунты обработать грунтовкой ZERO Haftgrund WP. При необходимости шпаклевки использовать средство ZERO Glätt + Roll. Эмалевые и латексные основания обработать щелочным раствором.
Нанесение краски:	Предварительная окраска и окончательная окраска с использованием ZERO HealthTec M.
Предельные значения ЕС по содержанию VOC:	Категория: aWb-30 г/л (2010) этого изделия содержит ≤ 0,1 г/л VOC
Примечание:	В затруднительных случаях необходима консультация. Соблюдать памятку по безопасности ЕС!
Таблица для нанесения распылением	Биоциды использовать с соблюдением техники безопасности. Перед использованием обязательно прочитать маркировки и информацию об изделии.

	Размер сопла	Угол распыления	Давление/бар	Разбавление	Вязкость	Перекрестное нанесение
	Дюйм					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40 - 80 °	ок. 150	ок. 5-10 %	

Настоящая памятка с техническими данными составлена по новейшему уровню знаний с использованием имеющегося опыта. Это не влечет за собой правовую обязательность. При переиздании настоящий текст становится недействительным.

Состояние на: сентябрь 2009 г. / be