



## HEALTHTEC SG

## Памятка с техническими данными

<b>Рыночное название:</b>	<b>HealthTec SG</b>
<b>Вид материала:</b>	Антимикробная внутренняя краска с шелковистым глянцем
<b>Область использования:</b>	Для всех внутренних поверхностей с повышенными нагрузками, например, во врачебных помещениях, больницах, домах для престарелых, школах, детских садах, а также в бытовых помещениях. Использование в помещениях, в которых изготавливаются или обрабатываются продукты питания, не вызывает опасений.
<b>Цветовой тон:</b>	Белый
<b>Основа связующего вещества:</b>	Специальная дисперсия синтетической смолы с хлоридом серебра.
<b>Удельный вес:</b>	Ок. 1,4 +/- 0,2
<b>Свойства:</b>	Проверенная антимикробная активность, усиленное противодействие устойчивый к метициллину стафилококкам Aureus и Escherichia coli.  Хорошая покрывающая способность, легкость переработки, стойкость к плесневым грибкам, свободна от вредных веществ, растворителей и смягчителей, стойкая к дезинфекционным материалам согласно экспертизе.
<b>Данные согласно DIN EN 13 300:</b>	Стойкость к истиранию в условиях мокрой обработки: класс 1; контраст/кроющая способность: класс 2 при покрытии 140 мл/м <sup>2</sup> или ок. 7,1 м <sup>2</sup> /л; степень глянца: средний глянец; максимальный размер зерен: малый (<100 мкм)
<b>Подходящая паста для тонирования:</b>	Краска для тонирования торгового качества или тонирование посредством установки для тонирования ZERO MiX
<b>Продолжительность сушки:</b>	2 - 3 часа в зависимости от температуры и влажности воздуха. Конечная твердость через 28 дней.
<b>Разбавление:</b>	Вода
<b>Вид обработки:</b>	Окраска кистью или роликом, напыление
<b>Температура обработки:</b>	Минимум 5 °C для воздуха и грунта
<b>Хранение:</b>	В прохладном месте, но не при минусовых температурах. Начатую емкость хорошо закрывать
<b>Чистка инструментов:</b>	Сразу же после использования, с водой и мылом
<b>Упаковка:</b>	Пластмассовые овальные ведра на 12,5 л
<b>Структура системы</b>	Обратить особое внимание: VOB, часть C, DIN 18363
<b>Подготовка грунта:</b>	Грунт должен быть чистым и сухим и держать краску. Места с новой штукатуркой обработать фторсиликатом и дополнительно промыть. Осыпающиеся, сильновпитывающие основания и гипсовую штукатурку обработать грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащей растворитель. Обычные грунты обработать грунтовкой ZERO Haftgrund WP. При необходимости шпаклевки использовать средство ZERO Glätt + Roll. Эмалевые и латексные основания обработать щелочным раствором.
<b>Нанесение краски:</b>	Предварительная окраска и окончательная окраска с использованием ZERO HealthTec SG.
<b>Предельные значения ЕС по содержанию VOC:</b>	Категория: hWb-100 г/л (2010) этого изделия содержит ≤ 0,1 г/л VOC
<b>Примечание:</b>	В затруднительных случаях необходима консультация. Соблюдать памятку по безопасности ЕС!
<b>Таблица для нанесения распылением</b>	<b>Биоциды использовать с обеспечением безопасности. Перед использованием обязательно прочитать маркировки и информацию об изделии.</b>

	Размер сопла		Угол распыления	Давление/бар	Разбавление	Вязкость	Перекрестное нанесение
	Дюйм	мм					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40 - 80 °	ок. 150	ок. 5-10 %		

Настоящая памятка с техническими данными составлена по новейшему уровню знаний с использованием имеющегося опыта. Это не влечет за собой правовую обязательность. При переиздании настоящий текст становится недействительным.

Состояние на: сентябрь 2009 г. / be