



Farben für Profis

## SELECT INNEN SILIKATFARBE

**Свойство материала:** минеральная краска с содержанием стекловодной жидкости и особенно высокой диффузионной способностью к водяным парам

**Область применения:** только для внутренних работ для всех твердых, минеральных оснований с несущей способностью таких как штукатурка, бетон, гипс или гипсовая штукатурка. Идеальная гигиеничная краска для жилых помещений

**Цветовой тон:** белая

**Степень глянца:** тупо матового глянца

**Связывающая основа:** стекловодная жидкость с 5% дополнением синтетической смолы

**Пигментная основа:** мел, талькум, мраморная мука, двуокись титана

**Удельный вес:** прим.  $1,5 \pm 0,2$

**Основные свойства:** с хорошей укрывостью и хорошим наполнением, высокая диффузионная способность к водяным парам, легкая эксплуатация. При работе закрывать стекло, плитки итд., так как стекложидкость едкая!

**Данные согл. DIN EN 13300:** устойчивая к влажному стиранию: класс 3

контрастное отношение/укривость: класс 2 при  $150 \text{ мл/м}^2$  или  $6,7 \text{ м}^3/\text{л}$

Степень глянца: тупо матового глянца

Макс. Величина зерна: мелкое ( $<100 \text{ мц}$ )

**Свойственное тонирование:** тонирование краской полных цветовых тонов Silikat Volltonfarbe

**Время высыхания:** от пыли 20 минут, повторное покрытие через прим. 8 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха

**Растворитель:** чистой водой

**Способ применения:** валиком – кисточкой

**Температура при работе:** как минимум  $+5^\circ\text{C}$  для воздуха и основания

**Расход материала:** прим.  $200 \text{ мл/м}^2$  на один слой покрытия

**Хранение / охрана окр.среды:** в прохладном и свободном от замерзания месте

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Отливаемая емкость:** 12,5 л пластмассовое овальное ведро

**Структура покрытия / Примечание:** Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац, 3.1.1 для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения: Абзац 3.2.1.2.4

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью.

Новую штукатурку оставить в зависимости от погоды на 2-4 недели для связывающего усвоения и высыхания.

Система покрытия: Слабо впитывающие основания предварительно покрыть разбавляя 1:1 ZERO Silikat Konzentrat и ZERO Select Innen Silikatfarbe. Завершающее покрытие: не разбавленная краска ZERO Select Innen Silikatfarbe. Сильно впитывающие основания предварительно покрыть разбавляя водой ZERO Silikat Konzentrat. Промежуточное покрытие: разбавляя 1:1 ZERO Silikat Konzentrat – ZERO Select Innen Silikatfarbe. Завершающее покрытие: не разбавляя ZERO Select Innen Silikatfarbe.

Примечание: Соблюдать время высыхания между отдельными покрытиями как минимум 12 часов.

Силикатные краски имеют едкое свойство на минеральных основаниях. От капель появляются более не удаляемые пятна.

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.