



Farben für Profis

SELECT DECKE + WAND LF

Лист технических данных

Обозначение материала:	SELECT DECKE + WAND LF
Свойство материала:	Дисперсионная краска, без растворителей
Область применения:	Для внутренних работ, для всех прочных оснований
Цветовой тон:	Белая
Связывающая основа:	Дисперсия синтетической смолы согл. DIN 55945
Удельный вес:	1,5 +/- 0,2
Основные свойства:	Без растворителей, простая в эксплуатации, нанесение без переключений, нанесение безвоздушным прибором (Airless), с хорошей укрывистостью
Данные согласно DIN EN 13 300:	Прочность истирания в мокром виде: класс 3; Относительность контраста / укрывистости: класс 2 при расходе 150 мл/м ² = прим. 6,7 м ² /л; Степень глянца: матовый глянец; максимальный размер зерна: мелкое (< 100 µm)
Свойственное тонирование:	Тонирование как все стандартные краски полных цветовых тонов и по программе LvO фирмы ZERO
Время высыхания:	2-3 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха, полное отверждение после 28 дней
Растворитель:	Водой
Способ применения:	Кистью–валиком–пульверизатором (возможно и безвоздушным способом airless)
Температура при работе:	Как минимум + 5 °C для воздуха и основания
Хранение:	В прохладном, но свободном от мороза месте. После работы сосуд плотно закрыть.
Чистка инструмента:	Сразу после употребления с водой и мылом
Отливаемая емкость:	40 кг, 12,5 л, 10 л, 5 л, 2,5 л
Структура покрытия:	Обратите особое внимание на: VOB часть C, DIN 18363
Подготовка основания:	Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Новую штукатурку промыть и протравить. Сильно впитывающие и песчаные основания и штукатурку из гипса закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Если необходима шпаклевка, то применяйте ZERO Glätt + Roll. Еще пригодную старую штукатурку из извести или цемента прогрунтовать ZERO Grundierfarbe W.
Система покрытия:	Покрывать краской ZERO Select Decke + Wand LF, при необходимости наносить 2 раза на прочные основания
ЕС-Предельные значения содержания VOC:	Категория: aWb-30 g/l (2010) этот продукт содержит ≤ 0,1 g/l VOC
Примечание:	В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

Состояние: Январь 2007 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG □ Bleichstraße 57-58 □ 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 □ Fax 0 57 31 / 98 87-671 □ info@zero-lack.de □ www.zero-lack.de