



Farben für Profis

## Silikat Dekorputz

Готовая к эксплуатации узоротирающая штукатурка на основе силиката с желобчатой структурой для наружных и внутренних работ для всех минеральных оснований. Пригодна к теплоизоляции.

**Свойство материала:** готовая к эксплуатации штукатурка

**Область применения:** для внутренних и наружных работ для всех минеральных оснований с несущей способностью.

Пригодна к теплоизоляционной системе

**Цветовой тон:** белый

**Связывающая основа:** стекловодная жидкость и специальные стабилизаторы на органической основе

**Размер зерна:** 3 мм

**Основные свойства:** легкая в эксплуатации, хорошая адгезия, погодостойчивая с высокой диффузионной способностью, водоотталкивающая, однородное соединение со всеми минеральными основаниями за счет силикатизации

**Свойственное тонирование:** тонирование на фабрике и со стандартными силикатными красками до макс. 5%

**Время высыхания:** прим. 24 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха, цветные покрытия возможны после 6-8 дней

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** перед работой тщательно перемешать подходящей мешалкой. Наносить стальной нержавеющей кельмой, лишний раствор снять до величины зерна и заглаживать пластмассовой кельмой-затирочной дощечкой

**Температура при работе:** как минимум +8°C для воздуха и основания

**Расход материала:** прим. 3,5-4 кг/м<sup>2</sup>

**Хранение:** в прохладном сухом месте

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Отливаемая емкость:** 25 кг ведро

**Структура покрытия:**

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.1.1, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.10

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым, минеральным и обладать хорошей несущей способностью. Грунтование с ZERO Silikat Streichputz, подходящее к основанию.

**Указание для покрытия:** Силикатные штукатурки реагируют особенно чувствительно на сильное солнце и ветер.

Чтобы достичь непрерывности на большой поверхности, надо иметь достаточное число рабочих. Яркие цвета склонны к проявлению пятен при низких температурах и воздействии влажности. В этом случае рекомендуем завершающее покрытие силикатной краской для фасадов ZERO Fassaden Silikatfarbe или ZERO Siliconit FF. Эвентуальная небольшая разница в цвете зависит от недостаточности сырья. При разных номерах продукта смешивать точно одинаковые пропорции. Облицовочный кирпич, стекло и керамику закрыть – едкая!

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.