



Farben für Profis

Silikat-Innenfarbe

Смывостойкая минеральная краска с матовым глянцем на силикатной основе для внутренних работ.

Свойство материала: из натурального сырья, краска со стекложидким содержанием, для внутренних стен, смывостойкая краска согл. DIN 53778

Область применения: только для внутренних работ

Цветовой тон: белая

Степень глянца: матового глянца

Связывающая основа: стекложидкое содержание калия с органической примесью

Пигментная основа: мел, тальк, мраморная мука, двуокись титана

Удельный вес: $1,5 \pm 0,2$

Основные свойства: с хорошей укрывостью и хорошим наполнением, простая в эксплуатации, с высокой диффузионной способностью. Стекло, плитки итд. Закрывать – так как стекложидкая содержание едкое!

Свойственное тонирование: тонирование силикатными полными красками Silikat - Volltonfarbe

Время высыхания: от пыли 20 минут, повторное покрытие через 8 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха

Растворитель: ZERO Silikat Konzentrat

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Расход материала: 200 мл/м² на один слой.

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 12,5 л пластмассовое овальное ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.2.1.2.4

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. В зависимости от погоды надо новую штукатурку оставить на 2-4 недели для связывающего высыхания.

Система покрытия: Слабо впитывающие основания предварительно покрыть смешивая 1:1 ZERO Silikat Konzentrat и ZERO Silikat Innenfarbe. Завершающее покрытие неразбавленной краской ZERO Silikat Innenfarbe. Сильно впитывающие основания предварительно покрыть разбавляя воду и ZERO Silikat Konzentrat. Промежуточное покрытие: 1:1 ZERO Silikat Konzentrat и ZERO Silikat Innenfarbe. Завершающее покрытие неразбавленной краской ZERO Silikat Innenfarbe.

Примечание: Между отдельными слоями покрытия выдерживать время высыхания как минимум 12 часов.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением						
Размер сопла		Угол распыления	Давление воздуха в барах	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
Дюйм	мм					
0,021-0,026	0,53-0,63	40° - 80°	Прим. 150	Прим. 5-10%		

Устанавливаемая вязкость измеряется согласно DIN 53211 соплом 4 мм при температуре +20°. Данные по разбавлению служат только как пример: Решающим является установление вязкости согласно DIN-s DIN-сек.

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.