

## Silikat Streichputz



Минеральная краска на основе силиката для наружных и внутренних работ для всех минеральных оснований. Пигментирована и наполнена кварцем. Пригодна к теплоизоляции.

**Свойство материала:** минеральная краска на основе силиката

**Область применения:** для наружных и внутренних работ для всех минеральных оснований. Пригодна к теплоизоляционной системе

**Цветовой тон:** белый

**Степень глянца:** матового глянца

**Связывающая основа:** стекловодная жидкость со специальным стабилизатором на органическом базисе

**Удельный вес:**  $1,6 \pm 0,2$

**Основные свойства:** погодоустойчивая, с диффузионной способностью, дождеустойчивая, с хорошей укрывистостью, легкая в эксплуатации, пригодна как предварительное покрытие для силикатной и минеральной штукатурки, со слабым натяжением, едкая – поэтому перед работой хорошо закрыть стекло, керамику и плитки

**Свойственное тонирование:** тонирование на фабрике и со стандартными силикатными красками, макс. 5%

**Время высыхания:** прим. 2-4 часов в зависимости от температуре и влажности воздуха

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** кистью - валиком

**Температура при работе:** как минимум +8°C для воздуха и основания

**Расход материала:** 250-300 гр/м<sup>2</sup> на один слой

**Хранение:** в прохладном сухом, в свободном от мороза месте

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Отливаемая емкость:** 25 кг пластмассовое ведро

**Структура покрытия:**

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.2.1.1, 3.2.1.2.4

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым, минеральным и обладать хорошей несущей способностью. Новую штукатурку оставить в зависимости от погоды на 2-4 недели для схватывания.

**Система покрытия:** Слабо впитывающие основания: Смешать 1:1 Silikat Konzentrat и Silikat Streichputz.

1 завершающее покрытие не разбавляя Silikat Streichputz. Сильно впитывающие основания: нанести предварительно разбавленный водой Silikat Konzentrat. 1 промежуточное покрытие разбавляя 1:1 Silikat Konzentrat и Silikat Streichputz.

1 завершающее покрытие с Silikat Streichputz. Как завершающее покрытие пригодна декоративная штукатурка ZERO Silikat Dekorputz и ZERO Silikat KC-Putz

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.